



► POINTS FORTS


- Forte épaisseur d'enduction à la crête des fils pour une longévité unique
- **Excellente soudabilité**
- Régularité droit fil
- **Excellente efficacité au vent**
- Stabilité dimensionnelle exceptionnelle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


	Précontraint 332	Normes
Fil	1100 dtex PES HT	TERSUISSE 6
Poids	340 g/m ²	EN ISO 2286-2
Largeur	267 cm	
Format standard pièce/bobine*	± 50 ml/± 300 ml	
Résistance rupture (chaîne/trame)	230/160 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	30/15 daN	DIN 53.363
Adhérence	7/7 daN/5 cm	EN ISO 2411
Porosité	± 14%	
Efficacité au vent	92%	XPG 39-100-3 ⁽¹⁾
Réaction au feu	M1/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1 • G1/GOST 30244-94 • VKF 5.3/SN 198898	
Tenue au froid	- 30°C	ISO 4675
Tenue à la chaleur	+ 70°C	
Système de management de la qualité		ISO 9001

⁽¹⁾ Mesures effectuées au CMEFE de Genève, échantillon de 25 x 35 cm


COLORIS ET RÉFÉRENCES




332-1323




332-1076
RAL 1015




332-1053
RAL 5015



332-50201
RAL 6005



332-50183
Laize de 177 cm



330-50211
ORANGE FLUO
Non ignifuge - Laize de 180 cm

[FLUO]